

## AGENTE DE CURA PARA CONCRETO E ARGAMASSAS DE ALTA RESISTÊNCIA

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Protege o concreto recém aplicado contra perda de água excessiva devido ao vento, calor forte, calor de cura.
- Assegura que a cura seja total e perfeita sem aparecimento de fissuras de retração
- Agiliza a mão de obra , pois não há necessidade de voltar reaplicando e promovendo cura úmida.

### DESCRIÇÃO

Bautech cure é uma emulsão polimérica que deve ser borrifada sobre concreto recém aplicado de forma a cobrir toda a área concretada, no momento do início da cura.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomendado para todos os tipos de concretagem;
- Pequenas e grandes áreas feitas em campo aberto;
- Rodovias, aeroportos , barragens, revestimento de canais etc.

### PROPRIEDADES

Tabela demonstrativa da perda de água no concreto a 7 cm de espessura.

Densidade: 1060kg/m<sup>2</sup>

Idade	Sem Bautech Cure	Com Bautech Cure
24 horas	16,0 %	5,5 %
48 horas	17,0 %	6,0 %
72 horas	17,5 %	6,5 %

	Sem Bautech Cure	Com Bautech Cure
Resist. à Flexão (28 dias)	7	8,5
Resist. à compressão (28 dias)	25	33

### APLICAÇÃO DO BAUTECH CURE

BAUTECH CURE é um produto pronto para uso e de fácil aplicação.

- O produto deve ser aplicado tal qual fornecido, adicionado ao recipiente estoque de um pulverizador de baixa pressão.
- Para se obter uma película contínua e perfeito cobrimento, recomenda-se dirigir os jatos sobre a superfície em sentidos cruzados de forma a sobrepor camadas.
- A cor do produto auxilia uma verificação visual se toda a área foi tratada.
- O desaparecimento da cor branca após cura total é natural, não significa que o produto deixou de proteger a superfície.

### DOSAGEM / RENDIMENTO

EMBALAGEM	Bombona (5litros) – Baldes (18 litros) – Tambores (200 litros)
CONSUMO	200 g / m <sup>2</sup> .
VALIDADE	12 meses em local fresco, seco e na embalagem original.

### APLICAÇÕES ESPECIAIS

→ Em locais abertos, com alto índice de intempéries como ventanias, umidade relativa do ar, o consumo de BAUTECH CURE pode variar.

→ As propriedades variam de acordo com o processo de cura de cada tipo de cimento.

### VALIDADE

12 meses à partir da fabricação se armazenado na embalagem original, em local seco e fresco.

### EMBALAGEM

Bombona (5litros)  
Baldes (18 litros)  
Tambores (200 litros)

### GARANTIA

A Bautech garante ser este um produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, se provado estar defeituoso e quando usado conforme recomendação. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor, revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Para maiores informações, contatar o depto técnico da BAUTECH.



Tecnologia em pisos industriais  
Rua José Antonio Coelho, 416 – Vl. Mariana – São Paulo – SP  
Tel.: 11 5572 1155  
[www.bautechbrasil.com.br](http://www.bautechbrasil.com.br)