
TRAFIX ELASTOMÉRICO

Impermeabilizante Monocomponente Elastomérico formadora de membrana super flexível à base de resina termoplástica, que substitui a manta asfáltica em qualquer tipo de aplicação.

Principais Características

1. Fácil aplicação;
2. Substitui a manta asfáltica em qualquer aplicação;
3. Permite exposição a sol e chuva;
4. Resiste a altas pressões hidrostáticas positivas e negativas;
5. Produto atóxico, não interfere na potabilidade da água;
6. Suporta movimentações estruturais;
7. Não necessita do uso de tela de poliéster;
8. Monocomponente;
9. Cobre fissuras de até 1,5mm de espessura.

Descrição

O Trafix Elastomérico é uma argamassa à base de cimento, agregados selecionados e polímeros. Um revestimento impermeável de alta flexibilidade, indicado para pressão positiva e negativa.

Campos de Aplicação

- Terraços, pisos, banheiros, cozinhas, reservatórios de água, piscinas;
- Lajes expostas, áreas sujeita a fissuras;
- Estruturas e obras de arte em geral.

Propriedades Mecânicas e Características

Resistência à pressão positiva

- Acima de 70 metros de coluna d'água;

Resistência à pressão negativa

- Acima de 25 metros de coluna d'água;

Viscosidade na mistura com água

- 80 a 90 KU;

Teor de sólidos de resina

- 35 %;

Tempo de uso da mistura

- 3 horas;

Tempo de cura

- 7 dias

Flexibilidade

- 1,5mm

Cor

- Creme

Aplicação

O Trafix Elastomérico é um produto de fácil aplicação e não exige mão-de-obra especializada.

Preparo da base

- A superfície deverá estar limpa e isento de pó, graxa, óleo e saturada com água, porém não encharcada.

Preparo do Trafix Elastomérico

- Em um recipiente limpo, adicionar 4,5 kg de água e em seguida, acrescentar os 13,5 kg do Trafix Elastomérico sob agitação constante. Ou para o preparo das embalagens de 5Kg, adicionar 1,6Kg de água e acrescentar o conteúdo da embalagem.

Aplicação do Trafix Elastomérico

- Aplicar com trincha ou desempenadeira 2 a 3 demãos da mistura, em sentido cruzado;
- Aplicar a demão seguinte somente após a secagem da anterior, sempre saturando com água previamente.

Liberação

- 72 horas após teste de estanqueidade.

Dosagem / Rendimento

Trafix Elastomérico - Impermeabilizante

Embalagem	13,5 kg
Água	330ml/Kg
Rendimento	1,5 a 2,5kg/m2
Cor	Creme

Embalagem

- Balde: 13,5kg;
- Saco: 5kg.

Tempo de Validade

12 meses a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em locais isentos de umidade.

Garantia

- Departamento técnico do fabricante.