

TRAFIX IMPER MONO

Impermeabilizante semi-flexível, monocomponente à base de cimento modificado com polímero acrílico.

Principais Características

1. Resiste a altas pressões hidrostáticas positivas e negativas;
2. Suporta pequenas movimentações estruturais;
3. Não é tóxico, não altera a potabilidade da água;
4. Permite exposição ao tempo.

Descrição

Trata-se de uma argamassa de revestimento impermeável monocomponente, semi-flexível, composto por um polímero acrílico modificado e cimentos especiais aditivados fornecidos separadamente.

Campos de Aplicação

- Estruturas aéreas ou semi-enterradas;
- Caixas d'água, reservatórios, piscinas e tanques;
- Todos os tipos de estruturas de alvenaria sujeitas à água sob pressão, percolação ou apenas umidade;
- Revestimento impermeável para lajes, pisos frios, baldrame e fundações.

Propriedades Mecânicas e Características

Densidade	2,01 g / cm ³
Viscosidade Stomer	112 a 132 KU
Teor de sólidos do aditivo	21 a 26 %
Teor de Cloretos	máximo 0,03
Tração na flexão	15 a 20 GPa
Tempo de Trabalhabilidade	30 minutos

Aplicação

Preparo do substrato

- A superfície deverá estar limpa e isento de pó, graxa, óleo e saturada com água, porém não encharcada;
- Em locais críticos, como ao redor de ralos e juntas de concretagem, pode-se reforçar o revestimento com o uso de tela de poliéster de 1x1mm após a primeira demão.

Preparo do Trafix Imper Mono

- Em um recipiente limpo, adicionar os 2,5 kg de água e uma seguida, acrescentar os 6,5kg do Trafix Imper Mono sob agitação constante.

Aplicação do Trafix Imper Mono

- Aplicar com trincha ou vassoura 2 a 3 demãos da mistura, em sentidos cruzados;
- Aplicar a demão seguinte somente após a secagem da anterior, sempre saturando com água previamente.

Liberação

- 72 horas após teste de estanqueidade.

Dosagem / Rendimento

Trafix Imper Mono - Impermeabilizante	
Embalagem	5,0 kg
Cor	Cinza
Água	1,9kg
Consumo	3kg/m ²

Embalagem

- Saco: 5,0kg;

Tempo de Validade

- 12 meses a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em locais isentos de umidade.

Garantia

- Departamento técnico do fabricante.