

ARGAMASSA ANTI-ATAQUE

ARGAMASSA COLANTE ANTI-ÁCIDO Assentamento de placas cerâmicas

- Fácil preparar, só adicionar água e misturar;
- Fácil de aplicar;
- Alta resistência química, mesmo em contacto com ácidos minerais, gorduras, sulfatos e carbonatos;
- Pouca sensibilidade a baixas temperaturas;
- Liberação do local da aplicação em 6 horas;
- Sem odor.

ARGAMASSA COLANTE ANTI-ATAQUE é pronta para uso, de fácil aplicação, a base de cimento especial, agregados selecionados e aditivos químicos não-tóxicos. Não requer mão-de-obra especializada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e externas em:
 - Indústrias alimentícias: laticínios, frigoríficos e matadouros, cervejarias, adegas de vinho, fábricas de conserva, usinas de açúcar;
 - Indústrias químicas: galvanicas, cortumes, armazéns de sal, papel, etc.;
 - Piscinas, particularmente indicado para águas termais e salgadas;
 - Banheiros públicos.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 32°C;
- Para aplicações em temperaturas inferiores a 5°C, consultar o Departamento Técnico da Bautech.

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão;
- A argamassa colante ARGAMASSA COLANTE ANTI-ATAQUE pode ser aplicada sobre substratos a base de cimento Portland desde que curados há mais de 14 dias.

Preparação da ARGAMASSA COLANTE ANTI-ATAQUE

- Não adicionar cimento Portland ou agregados;
- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios;
- Misturar cada saco de 25 kg de ARGAMASSA COLANTE ANTI-ATAQUE em 5,5 litros de água limpa.
- Não utilizar quantidades inferiores a um saco;
- Tempo de utilização da mistura: 20 minutos a 20°C.

MORTERO ADHESIVO ANTI-ACIDO Asentamiento de baldosas de ceramica

- Facil preparar, solo adicionar agua y mezclar;
- Facil de aplicar;
- Alta resistencia quimica, mismo en contacto con acidos minerales, grassas, sulfatos y carbonatos;
- Poca sensibilidad a bajas temperaturas;
- Liberacion del local de la aplicacion en 6 horas;
- Sin olor.

ARGAMASSA COLANTE ANTI-ATAQUE es listo para uso, de facil aplicacion, a base de cimento especial, agregados selecionados e aditivos quimicos no toxicos. No requiere mano de obra especializada.

CAMPOS DE APLICACION

- Adhesion de baldosas ceramicas en pisos y paredes de areas internas y externas en:
 - Industrias alimentarias- fabricas de leche y derivados, frigorificos y mataderos, cerveceras, bodegas vinicolas, fabricas de conservas, plantas azucareras;
 - Industrias quimicas- galvanicas, de curtidos, armacenes de sal, de papel;
 - Piscinas, particularmente indicado para aguas termales o saladas
 - Banhos publicos

LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura del substrato sea o llegara a ser en 24 horas inferior a 5°C o superior a 32°C;
- Para aplicaciones en temperaturas inferiores a 5°C, consultar el Departamento Tecnico da Bautech.

PREPARACION DEL SUBSTRATO

- Todo substrato debe estar seco, estructuralmente sano, solido, limpio, y libre de cualquiera substancia que pueda evitar o reducir la adhesion;
- El mortero adhesivo MORTERO ADHESIVO ANTI-ATAQUE puede ser aplicado sobre substratos a base de cimento Portland desde que curados a mas de 14 dias.

PREPARACION DEL MORTERO ADHESIVO ANTI-ATAQUE

- No añadir cimento Portland o agregados;
- Cuidar de la buena limpieza de las herramientas y utensilios;
- Mezclar cada saco de 25 kg de MORTERO ADHESIVO ANTI-ATAQUE en 5,5 litros de agua limpia.
- No utilizar cantidades inferiores a un saco;
- Tiempo de utilizacion de la mezcla: 20 minutos a 20°C.

ANTI- ACID DRY-SET MORTAR Ceramic tile setting

- Easy preparation, just add water and mix
- Easy installation
- High chemical resistance, even if in contact with mineral acids, grease, sulphates, and carbonates
- Low sensibility to low temperatures
- Can be placed in service 6 hours after application
- No smell

ANTI-ATTACK SETTING MORTAR is ready to use, easy to apply, special cement, selected aggregates and chemical non toxic additives based. Doesn't require special labor.

USES

- Ceramic tile setting, floors and walls, interior and exterior installations in:
 - Food products industry- dairy products industries, refrigerating chambers and slaughter-houses, breweries, wine cellars, canned goods plants, sugar plants;
 - Chemical industries- galvanize plants, leather industries, salt warehouses, paper industries;
 - Swimming pools, particularly indicated to thermal or salted waters
 - Public restrooms

LIMITATIONS

- Do not use when the substrate temperature is or will be in the next 24 hours below 40°F or above 90°F;
- For applications with temperatures below 40°F, consult Bautech's Technical Department.

SUBSTRATE PREPARATION

- All substrate must be dry, structurally sound, solid, clean, and free of any substances which may avoid or reduce adhesion;
- The ANTI-ATTACK SETTING MORTAR can be applied under OPC based substrates, as long as they were cured for more than 14 days.

ANTI-ATTACK SETTING MORTAR preparation

- Do not add Portland cement or aggregates;
- Pay attention to the cleanness of tools and utensils.
- Mix each 55 lb bag of ANTI-ATTACK SETTING MORTAR in 5-3/4 quarts of clean water.
- Don't use less than one bag each time;
- Pot life: 20 minutes at 70°F.

APLICAÇÃO

- Estender a ARGAMASSA COLANTE ANTI-ATAQUE sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado dentado;
- Aplicar as peças cerâmicas e pressioná-las até o amassamento dos cordões;
- Rejuntar com REJUNTAMENTO ANTI-ATAQUE logo após o assentamento .

ESPESSURA E JUNTAS

- Consultar o fabricante das placas cerâmicas.

LIBERAÇÃO

- 6 horas após o término da aplicação.

DADOS TÉCNICOS

- Aderência (MPa)

Idade	6h	24h	7 dias	28 dias
Arrancamento	0,4	0,5	0,9	1,0

Embalagem	25 kg
Água	5,5 litros / saco
Densidade	1,4 g / cm ³
Cores	Cinza e Branco
Consumo	1,4 Kg / m ² por cada mm de espessura

PRECAUÇÕES

Contém cimento Portland. Os produtos de cimento recém misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contacto com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso de máscaras de pó, proteção para os olhos e luvas de borracha é recomendado quando usando este produto.

GARANTIA

Bautech garante ser este produto livre de defeitos de fabricação é a extensão de sua garantia e limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contatar o Departamento Técnico da **Bautech**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

12 meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original, ao abrigo da umidade.

APLICACION

- Estender la MORTERO ADHESIVO ANTI-ATAQUE sobre la base, con el lado liso de la llana y en seguida pasar el lado dentado;
- Aplicar las piezas ceramicas y presionalas hasta el aplastamiento de los cordones;
- Rejuntar con REJUNTE ANTI-ATAQUE luego despues del asentamiento.

ESPESOR Y JUNTAS

- Consultar el fabricante de las placas ceramicas.

LIBERACION

- 6 horas despues del termino de la aplicacion.

DATOS TECNICOS

- Aderência (Mpa)

Edad	6h	24h	7 dias	28 dias
Arrancamiento	0,4	0,5	0,9	1,0

Embalage	25 kg
Agua	5,5 litros / saco
Densidad	1,4 g / cm ³
Colores	Gris y Blanco
Consumo	1,4 Kg / m ² por cada mm de espesor

PRECAUCIONES

Contiene cemento Portland. Los productos de cemento recién mezclados pueden causar irritación y lesiones en la piel. Evite el contacto con la piel siempre que sea posible y lave las zonas expuestas rápidamente con agua. Si el producto penetra en los ojos, enjuaguelos con agua. El uso de mascarás de polvo, protección para ojos y guantes de goma es recomendado cuando usando este producto.

GARANTIA

Bautech garante ser este producto libre de defectos y la extension de su garantia se limita al precio de compra del producto, solamente si provado ser defetuoso y cuando usado como recomendado. No hay otras garantias expresas o implícitas, y ninjuno vendedor, agente, distribuidor o revendedor tiene autoridad para extender, alterar o renunciar a estas provisiones.

Para mas informaciones contactar el Departamento Tecnico de Bautech.

TIEMPO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

12 meses a partir de la data de fabrication, almacenado en su embalage original, al abrigo de la humedad.

PLACEMENT

- Using the flat or straight edge of the trowel, apply a coat of ANTI-ATAQUE SETTING MORTAR then comb the mortar using the notched side of the trowel to achieve an even setting bed.;
- Place tiles firmly into position over the wet mortar and move it in a lateral motion adjacent to the ridges so it will completely shear the mortar ridges and give positive transfer to the tile.
- Grout with ANTI-ATTACK REJUNTE immediately after the setting.

THICKNESS AND JOINTS

- Ask the ceramic tile manufacturer.

LIBERATION

- 6 hours after the application;

TECHNICAL DATA

- Adherence (MPa)

Age	6h	24h	7 days	28 days
Bond Strenght	0,4	0,5	0,9	1,0

Package	55 lb bag
Water	5-3/4 qts per 55 lb bag
Fresh wet density	87 lbs / cut ft
Colors	Gray and White
Coverage	0.35 lbs / sq ft for 3/64 thickness

CAUTION

Contains Portland cement CAS #65997-15-1. Freshly mixed cement products may cause skin injury. Avoid contact with skin when possible and wash exposed areas promptly with water. If any product gets in the eye, rinse immediately and repeatedly with water. Wear a dust mask, eye protection, and rubber gloves.

WARRANTY

Bautech warrants this product is free from manufacturing defects and the warranty extension is limited to the product's purchasing price, only if proved to be defective and when used as recommended. There is no other warranty expressed or implicit and no salesman, agent, distributor or dealer has the authority to extend, modify or suppress these provisions.

For more information contact Bautech's Technical Department.

SHELF LIFE

12 months, from the fabrication date, stored in the unopened container, in dry area.