

NIVELMIX AN-7

ARGAMASSA DE COBERTURA DE CONCRETO, AUTONIVELANTE DE ENDURECIMENTO E SECAGEM RÁPIDA

Regularizar e nivelar contrapisos de concreto e recobrir pisos de cerâmica e madeira

- Fácil de aplicar, vertido ou bombeado;
- Alta fluidez, busca seu próprio nível em minutos e produz uma superfície lisa e plana;
- Versatilidade, espessuras de 3 a 50 mm;
- Endurecimento e secagem rápida, liberação para tráfego em 12 horas;
- Ótima aderência em pisos de cerâmica ou madeira;
- Instalação da maioria de revestimentos de pisos em 16 horas e pintura base epóxi.

NIVELMIX AN-7 é uma argamassa autonivelante, pronta para uso, de fácil aplicação, à base de cimento Portland, polímeros e agregados selecionados.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Para nivelar e regularizar superfícies de concreto;
- Para cobrir pisos de cerâmica e madeira;
- Pisos com cobertura de NIVELMIX AN-7 podem receber acabamento com pisos vinílicos, pintura epoxy e poliuretano 48 horas após a aplicação;

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão;
- Em todo substrato deve ser adequadamente aplicado primer para uma instalação de sucesso. O primer deverá ser aplicado com vassoura macia;
- Substratos de concreto - usar PRIMER PR-5, diluído em 1 parte de água.
- No caso de substratos externamente absorventes ou porosos aplicar duas demões. A primeira com o PRIMER PR-5, diluído em 3 partes de água. Deixar secar por 1 a 3 horas e aplicar a segunda demão com o PRIMER PR-5, diluído em 1 parte de água ;
- Deixar secar, de 3 a 24 horas, até formar uma camada clara e fina.

MORTERO DE COBERTURA DE CONCRETO AUTO-NIVELANTE DE ENDURECIMIENTO Y SECADO RAPIDO

Regularizar y nivelar contrapisos de concreto y recobrir pisos de ceramica y madera

- Facil de aplicar, vertido o bombeado;
- Alta fluidez, busca su propio nivel en minutos y produz una superficie lisa y plana;
- Versatilidad, espesuras de 3 a 50 mm;
- Endurecimiento y secado rapido, liberacion para trafego en 12 horas;
- Octima adherencia en pisos de ceramica o madera;
- Instalacion de la maioria de revestimientos de pisos en 16 horas.

NIVELMIX AN-7 es un mortero autonivelante, listo para uso, de facil aplicacion, a base de cemento Portland y polimeros y agregados seleccionados.

CAMPO DE APLICACION

- Para nivelar e regularizar superficies de concreto;
- Para cubrir pisos de ceramica y madera;
- Pisos con cobertura de NIVELMIX AN-7 pueden recibir acabado de vinyl, pintura epoxy y poliuretano 48 horas despues de la aplicacion;

LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura del substrato sea o llegara a ser en 24 horas inferior a 5°C o superior a 38°C.

PREPARACION DEL SUBSTRATO

- Todo substrato debe estar seco, estructuralmente sano, solido, limpio y libre de cualquiera substancia que pueda evitar o reducir la adesion;
- En todo substrato debe ser adecuadamente aplicado un primer para una instalacion de suceso. El primer debe ser aplicado con escoba suave;
- Substratos de concreto – usar PRIMER PR-5, diluido en 1 parte de agua;
- En el caso de concreto extremadamente absorbente o poroso aplicar dos manos. La primera con PRIMER PR-5, diluido em 3 partes de agua. Dejar secar por 1 a 3 horas y aplicar la segunda mano con PRIMER PR-5, diluido en 1 parte de agua;
- Dejar secar, de 3 a 24 horas, hasta formar una camada clara y fina.

SELF DRYING, DRY SELF-LEVELING CONCRETE TOPPING

Level concrete, recover ceramic and wood floors

- Easy to use, pourable or pumpable;
- High flowing, seeks his own level in minutes and produces a smooth and flat surface;
- Versatile, thickness from 1/4" to 2";
- Rapid Harden and dry, traffic liberation 12 hours;
- Very good adherence in ceramic or wood floors;
- Install most floor covering in 16 hours and epoxy or polyurethane based painting in 48 hours;

NIVELMIX AN-7 is a self-leveling mortar ready to use, easy to apply, Portland cement based, polymers and selected aggregates.

USES

- For leveling and regularization of concrete surfaces;
- To cover ceramic and wood floors;
- Floors covers with NIVELMIX AN-7 can receive vinyl tiles, epoxy and polyurethane painter finishing 48 hours after the application;

LIMITATIONS

- Do not use when the substrate temperature is or will be in the next 24 hours below 41°F or above 100°F.

SUBSTRATE PREPARATION

- All substrate must be dry, structurally sound, solid, clean and free of any substances which may avoid or reduce adhesion.
- All substrate must properly prime for a successful installation. The primer must to be applied with a soft push broom.
- Priming concrete – prime with PRIMER PR-5, dilute in 1 part of water;
- In the case of extremely absorbent concrete or porous apply two coats. The first with PRIMER PR-5, dilute in 3 part of water. Allow to dry 1 to 3 hours and apply the second coat with PRIMER PR-5, dilute in 1 part of water;
- Allow to dry to a clean, thin film. From 3 to 24 hours.

PREPARAÇÃO DO NIVELMIX AN-7

- Misturar 2 sacos de 25 kg de NIVELMIX AN-7 em 12 litros de água;
- Aos poucos adicione o produto a água e misture com auxílio da "hélice misturadora Bautech-B1" instalada em uma furadeira elétrica de ½" serviço pesado. Misture completamente por 2 - 3 minutos até alcançar uma consistência sem grumos.

APLICAÇÃO

Verter ou bombear o **NIVELMIX AN-7**, e em seguida espalhar com um espalhador B5 regulável de cabo longo. Atingirá seu próprio nível durante os primeiros 10 minutos.

LIBERAÇÃO

- Para tráfego em 12 horas após o término da aplicação;
- Para qualquer tipo de pintura 48 horas após o término da aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	25 kg
Água	6 litros / saco
Densidade	1.800 Kg / m ³
Cobertura	5 m ² /saco de 25 kg com espessura de 3 mm
Cor	Branco ou Cinza

- Início da Pega (20° C): 15 minutos

- Resistência a compressão (MPa):

Idade	12h	24h	7 dias	28 dias
AN-7	16	20	25	40

PRECAUÇÕES

Contém cimento Portland. Os produtos de cimento recém misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contato com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso de máscaras de pó, proteção para os olhos e luvas de borracha é recomendado quando usando este produto.

GARANTIA

Bautech garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não ha outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **Bautech**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, à partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em local seco.

PREPARACION DEL NIVELMIX AN-7

- Misturar 2 sacos de 25 kg NIVELMIX AN-7 en 12 litros de agua;
- Poco a poco adicione el NIVELMIX AN-7 al agua y mezcle con auxilio de la "hélice mezcladora Bautech-B1" instalada en un perforador electrico DE ½" servicio para pesado. Mezcle por 2 - 3 minutos hasta alcanzar una consistencia sin grumos.

APLICACION

Verter o bombear el **NIVELMIX AN-7**, y en seguida desparramar con un desparramador B5 regulavel de cano longo. Alcanzara su propio nivel durante los primeros 10 minutos.

LIBERACION

- Para trafejo em 12 horas despues del termino de la aplicacion;
- Para cualquiera tipo de pintura 48 horas despues del termino de la aplicacion.

DATOS TECNICOS

Embalage	25 kg
Agua	6 litros / saco
Densidad	1.800 Kg / m ³
Cobertura	5 m ² /saco de 25 kg com espesor de 3 mm
Cor	Blanco ou Gris

- Início da fraguado (20°C): 15 minutos

- Resistencia a compresion (MPa):

Edad	12h	24h	7 dias	28 dias
AN-7	16	20	25	40

PRECAUCIONES

Contiene cemento Portland CAS #65997-15-1. Los productos de cemento recién mezclados pueden causar irritación y lesiones en la piel. Evite el contacto con la piel siempre que sea posible y lave las zonas expuestas rápidamente con agua. Si el producto penetra en los ojos, enjuaguelos rápida con agua. El uso de mascarar de polvo, protección para ojos y guantes de goma es recomendado cuando usando este producto.

GARANTIA

Bautech garante ser este producto libre de defectos y la extension de su garantia se limita al precio de compra del producto, solamente si provado ser defetuoso y cuando usado como recomendado. No hay otras garantias expresas o implícitas, y ninjuno vendedor, agente, distribuidor o revendedor tiene autoridad para extender, alterar o renunciar a estas provisiones. Para mas informaciones contactar el Departamento Tecnico de **Bautech**.

TIEMPO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

Doze meses, a partir de la data de fabricacion, guardado en la embalaje original y en local seco.

NIVELMIX AN-7 PREPARATION

- Mix two bags of 55 lb of NIVELMIX AN-7 in 3 gal of water;
- Slowly add NIVELMIX AN-7 to water while mixing with a mixing paddle "Bautech-B1" and a heavy-duty 1/2" electric drill. Thoroughly mix for 2 - 3 minutes to a lump-free consistency.

PLACEMENT

Pour or pomp the **NIVELMIX AN-7**, then spread with a long-handled gauged spreader B5. Will seek it own level during the first 10 minutes.

LIBERATION

- Walking time 12 hours after the application;
- For any type of paint job, 48 hours after the placement.

TECHNICAL DATA

Package	55 lb
Água	1.6 gallons per 55 lb bag
Density	112 lb / sq ft
Approximately coverage	55 sq ft per 55 lb bag at 1/8" thickness
Color	White or Gray

- Initial Set (70°F): 15 minutes

- Compressive Strength (psi):

Age	12h	24h	7 dias	28 dias
AN-7	2,300	2,900	3,600	5,800

CAUTION

Contains Portland cement CAS #65997-15-1. Freshly mixed cement products may cause skin injury. Avoid contact with skin when possible and wash exposed areas promptly with water. If any product gets in the eye, rinse immediately with water. Wear a dust mask, eye protection, and rubber gloves.

WARRANTY

Bautech warrants this product is free from manufacturing defects and the warranty extension is limited to the product's purchasing price, only if proved to be defective and when used as recommended. There is no other warranty expressed or implicit and no salesman, agent, distributor or dealer has the authority to extend, modify or suppress these provisions.

For more information contact **Bautech's Technical Department**.

SHELF LIFE

Twelve months, from the fabrication date, stored in the unopened container and in a cool and dry area.