
Rapcola

ARGAMASSA COLANTE RAPIDA, APLICAVEL TAMBEM COMO REJUNTE

Assentamento e rejuntamento de placas cerâmicas, em reparos comerciais e industriais com secagem em 2 horas

- Fácil preparar, só adicionar água e misturar;
- Fácil de aplicar;
- Liberação em apenas 2 horas após aplicação.

RAPCOLA é uma argamassa pronta para uso, de fácil aplicação, a base de cimento especial, agregados selecionados e aditivos químicos não-tóxicos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e externas, permitindo a retomada do tráfego em apenas 2 horas;
- Rejuntamento de placas cerâmicas em pisos e paredes, com liberação em apenas 2 horas.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingirá nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 32°C;

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

PREPARAÇÃO DA RAPCOLA

- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios;
- Misturar cada saco de 25 kg de RAPCOLA em 5,5 litros de água limpa;
- Tempo de utilização da mistura: 20 minutos a 20°C .

MORTERO ADHESIVO RAPIDO, APLICABLE TAMBIÉN PARA REJUNTADO

Asentamiento y rejuntado de baldosas de ceramica, en reparos comerciales y industriales secado rápido (2 horas)

- Fácil preparar, solo adicionar agua y mezclar
- Fácil de aplicar
- Liberacion en apenas 2 horas despues aplicacion

RAPCOLA es un mortero listo para uso, de facil aplicacion, a base de cemento especial, agregados seleccionados y aditivos quimicos no toxicos.

CAMPOS DE APLICACION

- Adhesion de baldosas ceramicas en pisos y paredes de areas internas y externas, permitiendo la retomada al trafico en apenas 2 horas;
- Rejuntado de placas ceramicas en pisos y paredes, con liberacion en apenas 2 horas.

LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura del substrato sea o llegara a ser en 24 horas inferior a 5°C o superior a 32°C;

PREPARACION DEL SUBSTRATO

- Todo substrato debe estar seco, estructuralmente sano, solido, limpio y libre de cualquiera substancia que pueda evitar o reducir la adhesion.

PREPARACION DE LA RAPCOLA

- Cuidar de la buena limpieza de las herramientas y utensilios;
- Mezclar cada saco de 25 kg de RAPCOLA en 5,5 litros de agua limpia;
- Tiempo de utilizacion de la mezcla: 20 minutos a 20°C.

FAST- SETTING MORTAR, APPLICABLE ALSO AS GROUT Ceramic tile setting and grout, commercial and residential repairs fast setting (2 horas)

- Easy preparation, just add water and mix
- Easy installation
- Can be placed in service, as little as, 2 hours after application

RAPCOLA is a ready to use, easy to apply, special cement, selected aggregates and chemical non toxic additives based mortar.

USES

- Ceramic tile setting, floors and walls, interior and exterior installations, allowing traffic after as little as 2 hours;
- Ceramic tile grouting, floors and walls, interior and exterior. Liberation in as little as 2 hours.

LIMITATIONS

- Do not use when the substrate temperature is or will be in the next 24 hours below 40°F or above 90°F;

SUBSTRATE PREPARATION

- All substrate must be dry, structurally sound, solid, clean and free of any substances which may avoid or reduce adhesion.

RAPCOLA preparation

- Pay attention to the cleanness of tools and utensils;
- Mix each 55 lb bag of RAPCOLA in 5-3/4 quarts of clean water.
- Don't use less than one bag each time;
- Pot life: 20 minutes at 70°F.

APLICAÇÃO

- Estender a RAPCOLA sobre a base, com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado dentado;
- Aplicar as peças cerâmicas e pressioná-las até o amassamento dos cordões;
- Rejuntar com RAPCOLA logo após o assentamento.

ESPESSURA E JUNTAS

- Consultar o fabricante das placas cerâmicas.

LIBERAÇÃO

- 2 horas após o término da aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Embalagem	25 kg
Água	5,5 litros por saco
Densidade	1.4 g / cm ³
Cores	Cinza e Branco
Consumo	1,4 Kg / m ² por cada mm espessura

PRECAUÇÕES

Contém cimento Portland. Os produtos de cimento recém misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contacto com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso de máscaras de pó, proteção para os olhos e luvas de borracha é recomendado quando usando este produto.

GARANTIA

Bautech garante ser este produto livre de defeitos de fabricação é a extensão de sua garantia e limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões. Para mais informações contatar o Departamento Técnico da **Bautech**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

12 meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original, ao abrigo da umidade

APLICACION

- Estender la RAPCOLA sobre la base, con el lado liso de la llana y en seguida pasar el lado dentado;
- Aplicar las piezas ceramicas y presionalas hasta el aplastamiento de los cordones;
- Rejuntar con RAPCOLA luego despues del asentamiento.

ESPESOR Y JUNTAS

- Consultar el fabricante de las placas ceramicas.

LIBERACION

- 2 horas despues del termino de la aplicacion.

DATOS TECNICOS

Embalage	25 kg
Agua	3,75 litros por saco
Densidad	2.250 Kg / m ³
Colores	Gris y Blanco
Consumo	1,4 Kg / m ² por cada mm de espessura

PRECAUCIONES

Contiene cemento Portland. Los productos de cemento recién mezclados pueden causar irritación y lesiones en la piel. Evite el contacto con la piel siempre que sea posible y lave las zonas expuestas rápidamente con agua. Si el producto penetra en los ojos, enjuaguelos con agua. El uso de mascararas de polvo, protección para ojos y guantes de goma es recomendado cuando usando este producto.

GARANTIA

Bautech garante ser este producto libre de defectos y la extensión de su garantía se limita al precio de compra del producto, solamente si provado ser defectuoso y cuando usado como recomendado. No hay otras garantías expresas o implícitas, y ningún vendedor, agente, distribuidor o revendedor tiene autoridad para extender, alterar o renunciar a estas provisiones. Para más informaciones contactar el Departamento Técnico de Bautech.

TIEMPO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

12 meses a partir de la data de fabricacion, almacenado en su embalage original, al abrigo de la humedad.

PLACEMENT

- Using the flat or straight edge of the trowel, apply a coat of RAPCOLA then comb the mortar using the notched side of the trowel to achieve an even setting bed.;
- Place tiles firmly in position with a slight twisting motion to ensure good contact with the mortar;
- Grout with RAPCOLA immediately after the setting.

THICKNESS AND JOINTS

- Ask the ceramic tile manufacturer.

LIBERATION

- 2 hours after the application;

TECHNICAL DATA

Package	55 lb bag
Water	5-3/4 qts per 55 lb bag
Fresh wet density	87 lbs / cut ft
Color	Gray and White
Granulometry	0,35 lbs / sq ft for 3/64" thickness

CAUTION

Contains Portland cement CAS #65997-15-1. Freshly mixed cement products may cause skin injury. Avoid contact with skin when possible and wash exposed areas promptly with water. If any product gets in the eye, rinse immediately and repeatedly with water. Wear a dust mask, eye protection, and rubber gloves.

WARRANTY

Bautech warrants this product is free from manufacturing defects and the warranty extension is limited to the product's purchasing price, only if proved to be defective and when used as recommended. There is no other warranty expressed or implicit and no salesman, agent, distributor or dealer has the authority to extend, modify or suppress these provisions. For more information contact Bautech's Technical Department.

SHELF LIFE

12 months, from the fabrication date, stored in the unopened container, in dry area.