

---

---

# RapFinish

## ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO ESPECIAL E ADITIVOS

Reparos e alisamento em pisos de concreto, cerâmica, madeira e alvenaria antes da instalação de um piso de acabamento.

- Fácil de aplicar;
- Secagem rápida;
- Baixo custo;
- Alto poder de colagem;
- Desde uma capa fina até 12,7 mm;
- Alto rendimento;
- Não amolece ou mancha.

**RAPFINISH** é pronto para uso, de fácil aplicação à base de cimento especial e aditivos.

### LIMITAÇÕES

- Para uso interior somente.
- Não use como material de recobrimento de concreto, quando a superfície do concreto será deixada exposta ou sem proteção.
- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.

### PREPARO DA BASE

- Todo substrato deve estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

### PREPARAÇÃO DO RAPFINISH

- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios;
- A proporção recomendada é de duas partes de RAPID FINISH para uma parte de água;
- Em um recipiente limpo, coloque a água e adicione o RAPID FINISH;
- Efetuar mistura manual, ou mecânica até alcançar a desejada trabalhabilidade e consistência;
- Tempo de mistura: 3 – 4 minutos;
- Tempo de utilização da mistura: 15 - 20 minutos a 21°C.

### APLICAÇÃO

Com uma espátula metálica plana e aplique **RAPFINISH** sobre a base em até 20 minutos.

## MORTERO A BASE DE CIMENTO ESPECIAL Y ADITIVOS

Parches y allanamiento de pisos de concreto, cerámica, madera y alvenaria antes de la instalación de un piso de acabado.

- Fácil de aplicar;
- Secado rápido;
- Bajo costo;
- Alto poder de colagem;
- Desde una capa fina hasta 12,7 mm;
- Alto rendimiento;
- No ablanda o mancha.

**RAPID FINISH** es listo para uso, de fácil aplicación, a base de cemento especial y aditivos.

### LIMITACIONES

- Para uso interior solamente.
- No lo use como material de recobrimento de concreto, cuando la superficie del concreto sera dejada expuesta o sin proteccion.
- No aplique cuando la temperatura del substrato sea o llegara a ser en 24 horas inferior a 5°C o superior a 38°C.

### PREPARACION DEL SUPORTE

- Todo substrato debe estar seco, estructuralmente sano, solido, limpio y libre de cualquiera substancia que pueda evitar o reducir la adhesión.

### PREPARACION DEL RAPFINISH

- Cuidar de la buena limpieza de las herramientas y utensílios;
- La proporcion recomendada es de dos partes de RapID finish para una parte de água;
- En un contenedor limpo, coloque la agua e adicione el RAPID FINISH;
- Efectuar mezcla manual, o mecánica hasta alcanzar la deseada trabajabilidad y consistencia;
- Tiempo de mezcla: 3 – 4 minutos;
- Tiempo de utilización de la mezcla: 15 - 20 minutos a 21°C.

### APLICACION

Con una llana metálica de borde plano y aplique **RAPID FINISH** sobre la base en hasta 20 minutos.

## CEMENT- BASED FINISHING UNDERLAYMENT

Patching and skin coating in concrete, ceramic, wood and masonry floors prior to the installation of a floor covering.

- Easy installation;
- Fast setting;
- Low Cost;
- Exceptional Bond Strength;
- From featheredge to ½" ;
- High Coverage;
- Won't Soften or Stain.

**RAPID FINISH** is ready to use, easy to apply, special cement and additives based.

### LIMITATIONS

- For interior use only
- Do not use as a concrete resurfacing material, when concrete surface is to be left exposed or unprotected.
- Do not use when the substrate temperature is or will be in the next 24 hours below 41°F or above 100°F.

### SURFACE PREPARATION

- All substrate must be dry, structurally sound, solid, clean and free of any substances which may avoid or reduce adhesion.

### RAPFINISH PREPARATION

- Pay attention to the cleanness of tools and utensils;
- The recommended mixing ratio is two parts of RAPID FINISH to one part by volume of water;
- Mix by hand, or with mixing paddle and a drill to achieve the desired trowelable, lump-free consistency;
- Mix time: 3- 4 minutes;
- Pot life: 15 - 20 minutes at 70°F.

### PLACEMENT

Use a flat steel trowel, and spread **RAPID FINISH** within 20 minutes.

### ESPESSURA RECOMENDADA

Ate 12,7 mm por aplicação. Espessura máxima de 25,4 mm.

### LIBERAÇÃO

- 3 horas após o término da aplicação;
- Para qualquer tipo de pintura 16 horas após o término da aplicação.

### DADOS TÉCNICOS

Embalagem	5 kg
Água	2,5 litros / saco
Cor	Cinza
Cobertura/rendimento	1,25–3,25 m <sup>2</sup> /kg

- Início de Pega (20° C): 20 min.

### PRECAUÇÕES

Contém cimento Portland. Os produtos de cimento recém misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contacto com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água. Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso de mascaras de pó, proteção para os olhos e luvas de borracha é recomendado quando usando este produto.

### GARANTIA

**Bautech** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **Bautech**.

### TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, à partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em local seco.

### ESPEJOR RECOMENDADO

Hasta 12,7 mm por aplicacion. Espesor maximo de 25,4 mm.

### LIBERACION

- 3 horas despues del termino de la aplicación;
- Para cualquiera tipo de pintura 16 horas despues del termino de la aplicacion.

### DATOS TECNICOS

Embalage	5 kg
Agua	2,5 litros / saco
Color	Gris
Cobertura/ rendimiento	1,25–3,25 m <sup>2</sup> /kg

- Inicio de Fraguado (20°C): 20 min.

### PRECAUCIONES

Contiene cemento Portland CAS #65997-15-1. Los productos de cemento recién mezclados pueden causar irritación y lesiones en la piel. Evite el contacto con la piel siempre que sea posible y lave las zonas expuestas rápidamente con agua. Si el producto penetra en los ojos, enjuague los rápidamente con agua. El uso de mascaras de polvo, protección para ojos y guantes de goma es recomendado cuando usando este producto.

### GARANTIA

**Bautech** garante ser este producto libre de defectos y la extensión de su garantía se limita al precio de compra del producto, solamente si provado ser defectuoso y cuando usado como recomendado. No hay otras garantías expresas o implícitas, y ningún vendedor, agente, distribuidor o revendedor tiene autoridad para extender, alterar o renunciar a estas provisiones.

Para mas informaciones contactar el Departamento Técnico de **Bautech**.

### TIEMPO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO

Doze meses, a partir de la data de fabricacion, guardado en la embalaje original y en local seco.

### THICKNESS RECOMENDATION

Up to ½" thick per application. Maximum thickness should not exceed 1".

### LIBERATION

- 3 horas after the placement;
- For any type of paint job, 16 hours after the placement

### TECHNICAL DATA

Package	11 lb
Water	2,5 Q per bag
Color	Gray
Cobertura/ rendimiento	6–16 sq ft / lb

- Initial set (68° F): 20 min.

### CAUTION

Contains Portland cement CAS #65997-15-1. Freshly mixed cement products may cause skin injury. Avoid contact with skin when possible and wash exposed areas promptly with water. If any product gets in the eye, rinse immediately with water. Wear a dust mask, eye protection, and rubber gloves.

### WARRANTY

**Bautech** warrants this product is free from manufacturing defects and the warranty extension is limited to the product's purchasing price, only if proved to be defective and when used as recommended. There is no other warranty expressed or implicit and no salesman, agent, distributor or dealer has the authority to extend, modify or suppress these provisions.

For more information contact **Bautech's Technical Department**.

### SHELF LIFE

Twelve months, from the fabrication date, stored in the unopened container and in a cool and dry area.