

TRAFIX CD

ARGAMASSA PARA RENOVAR PISOS E FACHADAS DE CONCRETO DESGASTADO.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fácil preparar, só adicionar água e misturar;
- Fácil aplicar;
- Pega rápida de 20 a 40 minutos;
- Liberação para tráfego leve após 6 horas;
- Não retrátil.

DESCRIÇÃO

Trafix CD é uma argamassa pronta para uso, de fácil aplicação, de secagem em apenas 6 horas à base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Regularização em pisos de garagens, estacionamentos, pátios de passeio e calçadas. Permite a colocação em serviço para tráfego normal de carros com pneus de borracha e pedestres em apenas 6 horas;
- Recuperação de pisos de concreto desgastado e delaminados em áreas internas e externas;
- Ideal para recuperação em pisos comerciais e residenciais;
- Recuperar concreto aparente em pontes, viadutos e passarelas.

PROPRIEDADES MECÂNICAS

- Tempo de pega

Temperatura	30°C	20°C	5°C
Início de pega	20 min	40 min	60 min

- Resistência Mecânicas (MPa)

Idade	6h	24h	28 dias
Compressão	12	18	>50

APLICAÇÃO

- O Trafix CD é um produto de fácil aplicação e não exige mão-de-obra especializada;
- No momento da aplicação, o Trafix CD possui uma ótima aderência em substratos de concreto;
- Aplicar o Trafix CD com desempenadeira metálica ou rodo espalhador BAUTECH B4;
- Dar o acabamento com colher de pedreiro ou desempenadeira.

Preparo da base

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, rugoso, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.

Preparo do Trafix CD

- Não adicionar cimento Portland ou outros agregados;
- Cuidar da boa limpeza das ferramentas e utensílios;
- Misturar cada saco de 25 kg de Trafix CD em 5,0 litros de água limpa;
- Tempo de mistura: 3-4 minutos;
- Tempo de utilização da mistura: 20 minutos a 20° C

Espessura e juntas

- Espessura mínima: 0,5 mm;
- As juntas existentes deverão ser respeitadas.

Liberação

- 6 horas após o término da aplicação

DOSAGEM / RENDIMENTO

Embalagem	25 Kg
Água	5,0 litros por saco
Densidade	2.000 Kg /m ²
Granulometria	0,05 mm
Cor	cinza claro ou branco

APLICAÇÕES ESPECIAIS

- Temperatura ambiente no local da aplicação +5°C até +35°C.

EMBALAGENS

- Sacos de 25 kg

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original e em local seco.

GARANTIA

Departamento técnico do fabricante.