

BAUTECH PISCINA

O PRODUTO

É um produto de alta performance que deve ser preparado com adição de água, para impermeabilizar piscina, caixas de água e reservatório. Suporta altas pressões hidrostáticas positivas e negativas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Piscinas, caixas d'água, espelhos d'água e reservatórios
- Locais que exijam altas pressões hidrostáticas positivas e negativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante flexível que forma uma membrana contínua.
- Dispensa cobertura mecânica (contra piso) para posterior aplicação de revestimento cerâmico.
- Produto atóxico, não interfere na potabilidade da água.
- Excelente longevidade.



DENSIDADE	1.800 Kg/m ³
COR	Creme
NÚMERO DE DEMÃOS	3
RENDIMENTO	5m ² / embalagem 12kg
ÁGUA PARA DILUIÇÃO	3 Litros/ Embalagem
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	4 horas
LIBERAÇÃO	72 horas (3 dias) para assentamento de argamassa colante e teste de estanqueidade.
EMBALAGEM	Balde 12kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente sã, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, nata de cimento, etc.
- Rachaduras, trincas e fissuras devem ser reparados antes da aplicação. Recomendamos para tal, a linha BAUTECH FITA TRINCA.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o BAUTECH RAPDEZ.
- É importante molhar o substrato, com auxílio de um trincha, porém sem encharcar.

PREPARO DO PRODUTO

- Adicione 3 litros de água em um recipiente plástico ou metálico limpo.
- Acrescente os 12kg do BAUTECH PISCINA gradativamente sob agitação constante, até obter uma pasta homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO

- Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos.
- O tempo entre demãos é de 4 horas com processo manual.
- Nas áreas de arestas, rodapés e cantos, indicamos o uso da BAUTECH FITA TRINCA. As interfaces de tubulações, ralos, registros e demais elementos metálicos ou de PVC devem ser colmatados com o BAUTECH PU 1 posterior aplicação do BAUTECH FITA TRINCA.
- Para aplicação posterior de revestimento cerâmico ou porcelanatos recomendamos o uso da nossa argamassa colante BAUTECH AC III.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C. Para áreas tropicais a aplicação deverá ser realizada no início das manhãs e finais de tardes.
- Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível (21 dias) ou com umidade do substrato inferior a 6%.
- Não aplique sobre base asfáltica.
- O **BAUTECH PISCINA** não possui resistência química.