

## BAUTECH PASTILHA

### O PRODUTO

É um argamassa para assentamento e rejuntamento de pastilhas em geral, para uso interno e externo, à base de cimentos, agregados e aditivos especiais.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Na fixação de pastilhas em fachadas, pisos, piscinas, e outros ambientes internos e externos;
- Pode ser aplicada em saunas e banheiros.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil manuseio e aplicação;
- Basta adicionar água e aplicar.
- Possui ótima repelência a água;
- Resistente as ações de fungos e bactérias;
- Secagem rápida em apenas 24 horas.



DENSIDADE	1.900 kg/m <sup>2</sup>
CORES	Consulte nossa tabela de cores
ÁGUA POR EMBALAGEM	5,5 Litros
TEMPO DE ASSENTAMENTO	30 a 40 minutos
EMBALAGEM	20kg
RENDIMENTO (Assentamento e rejuntamento)	4 a 7kg/m <sup>2</sup> , podendo variar em função da aplicação.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.
- O contrapiso ou emboço deverão estar secos e curados, pelo menos, há 7 dias. As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar conforme a NBR 13749, e a superfície isenta de pó e totalmente limpa para não prejudicar a aderência.

### PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo e estanque, protegido de sol, vento e chuva. Adicione 5,5 litros de água limpa, e adicionar lentamente os 20 Kg da **BAUTECH PASTILHA**. Misturar com "hélice misturadora" (acoplada em uma furadeira) até obter uma mistura homogênea, a mistura deve apresentar uma consistência pastosa, firme e sem grumos;
- Não pode ser adicionado mais água na mistura;
- O tempo para utilização é no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contando a partir do início da mistura. Após aplicada, o tempo para colocação das pastilhas é de no máximo 35 minutos.

**APLICAÇÃO**

- *A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira metálica de dentes, observando-se os critérios das normas brasileiras;*
- *Aplique a argamassa sobre a base utilizando o lado liso da desempenadeira para formar uma camada de 4 a 5mm. Imediatamente, aplique o lado com os dentes, levemente inclinado. Abra pequenos panos para evitar secagem dos cordões (tempo em aberto). Aplique a pastilha sobre os cordões da BAUTECH PASTILHA, promovendo movimentos de “vai-e-vem” deslizando até a posição final. Bata levemente com um martelo de borracha. A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso da pastilha;*
- *Rejuntar com auxílio de uma desempenadeira de borracha, preenchendo as juntas completamente;*
- *Aguardar no mínimo 2 horas para remover o excesso do produto, utilizando uma esponja macia e úmida;*
- *Inicie a limpeza rotineira das pastilhas, 14 dias após a aplicação do rejuntamento. Nunca utilizar ácidos para a limpeza.*
- *Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.*

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- *Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C;*
- *Não pode receber a adição de cimento ou agregado;*
- *O produto não pode ser aplicado com base encharcada de água.*