

## BAUTECH PORCELANATO INTERNO

### O PRODUTO

É uma argamassa colante, com alto teor de polímeros, indicada para uso em superfícies regularizadas, curadas e secas, promovendo acabamento de alta qualidade, confiabilidade e durabilidade. Uso interno.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Assentamento de peças de cerâmicas, porcelanatos e azulejos em áreas internas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil de preparar
- Fácil manuseio e aplicação
- Alto poder de adesão
- Argamassa tipo AC II
- Liberação para tráfego leve em apenas 24 horas.



EMBALAGEM	20kg
DENSIDADE	2.000/m <sup>3</sup>
CORES	Cinza
FATOR DE ÁGUA	4 litros
TEMPO DE ASSENTAMENTO	30 – 40 minutos
RENDIMENTO	4 a 6kg/m <sup>2</sup>
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente sã, sólido, limpo, e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão.
- O contrapiso ou emboço deverão estar secos e curados, pelo menos, há 7 dias. As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar conforme a NBR 13749, e a superfície isenta de pó e totalmente limpa para não prejudicar a aderência.

### PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo e estanque, protegido de sol, vento e chuva. Adicione 4,0 litros de água limpa, e adicionar lentamente os 20 Kg da **BAUTECH PORCELANATO INTERNO**. Misturar com "hélice misturadora" (acoplada em uma furadeira) até obter uma mistura homogênea, a mistura deve apresentar uma consistência pastosa, firme e sem grumos;
- Não pode ser adicionado mais água na mistura;
- O tempo para utilização é no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contando a partir do início da mistura. Após aplicada, o tempo para colocação das cerâmicas é de no máximo 35 minutos.

### APLICAÇÃO

- A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira metálica de dentes, observando-se os critérios das normas brasileiras:

CERÂMICA	DESEMPENADEIRA	APLICAÇÃO DA MASSA
Até 20x20cm	6X6X6	Na base
De 20x20cm até 30x30cm	8X8X8	Na base
Maior que 30x30cm	8X8X8	Na base e no verso da cerâmica
Com garras maiores que 1mm	8X8X8	Na base e no verso da cerâmica

- Aplique a argamassa sobre a base utilizando o lado liso da desempenadeira para formar uma camada de 4 a 5mm. Imediatamente, aplique o lado com os dentes, levemente inclinado. Abra pequenos panos para evitar secagem dos cordões (tempo em aberto). Aplique a cerâmica sobre os cordões da BAUTECH

*PORCELANATO INTERNO, promovendo movimentos de “vai-e-vem” deslizando até a posição final. Bata levemente com um martelo de borracha. A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso da cerâmica;*

- *Efetue limpeza das peças cerâmicas com esponja umedecida, sem movimentos bruscos, evitando-se o deslocamento das mesmas, além disso, promova a raspagem da argamassa existente em excesso entre as peças (até 3 horas).*
- *Para aplicação do rejuntamento aguardar 72 horas.*
- *Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.*

**PRECAUÇÕES**

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

**GARANTIA**

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

**LIMITAÇÕES**

- *Não aplique quando a temperatura do substrato estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.*
- *Não pode receber a adição de cimento ou agregado.*
- *O produto não pode ser aplicado com base encharcada de água.*