

BAUTECH ESMALTE SINTÉTICO - STANDARD

O PRODUTO

É um esmalte de secagem rápida recomenda para acabamentos em áreas externas e internas em metais, madeira, alvenaria, alumínio e galvanizados. Possui alta resistência a intempéries e confere um acabamento brilhante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Em áreas residenciais, comerciais, rurais e industriais
- Metais, Madeira, Alvenaria, Alumínio e Galvanizados
- Móveis, Portões, Janelas, Portas, Objetos e etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alta durabilidade
- Rápida Secagem
- Excelente acabamento
- Fácil aplicação
- Excelente cobertura



EMBALAGEM	0,1 L - 0,9 L - 3,6 L
CORES	Vide Cartela
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3 demãos
DENSIDADE	0,9 a 1,1 g/cm ³
SECAGEM AO TOQUE	30 minutos
TEMPO ENTRE DEMÃOS	4 horas
RENDIMENTO	Até 12m ² / demão
LIBERAÇÃO APÓS ÚLTIMA DEMÃO	6 horas
VALIDADE	36 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura. Remover mofo ou contaminação previamente. A superfície deve estar firme após este processo.
- **Repintura:** Lixar o local eliminando o brilho e remover o pó, antes da aplicação
- Para obter um excelente acabamento e adesão, é recomendado lixar o local e limpá-lo adequadamente, este processo deve ser repetido entre demãos. O tempo de cura entre demãos deve ser respeitado
- Não aplicar sobre madeiras deterioradas ou infectadas
- Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.

PREPARO DO PRODUTO

- A diluição deve ser a seguinte:
 - **Rolo e pincel:** no máximo 10% em aguarrás.
 - **Pistola:** no máximo 30% em aguarrás.
- Homogeneizar antes da aplicação

APLICAÇÃO

- Para aplicação utilizar rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola de pintura (utilizar pressão de 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²).
- Aplicar o material de 2 a 3 demãos, com intervalos de 2 a 4 horas.

LIBERAÇÃO: Após 24 horas da aplicação da última demão.

LIMPEZA: Utilizar aguarrás ou thinner.

COMPOSIÇÃO: Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, solventes alifáticos.

Este produto atende as especificações da NBR 11702, item 4.2.1.1.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Evite pintar em dias chuvosos
- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver inferior a 10°C ou umidade relativa do ar superior a 85%
- Evite pintar em dias chuvosos
- Devido características físico-químicas o esmalte sintético quando aplicada externamente tende a perda do brilho e a amarelar gradativamente com o passar do tempo. As cores branca e gelo ao longo do tempo mesmo aplicadas internamente tendem a amarelar. **Obs: Estas características não alteram a durabilidade e/ou resistência da pintura**